

### **“Святозар-37”. Краска для крыш**

**по оцинкованному, цветному, грунтованному металлам, шиферу и черепице.**

Представляет собой уникальную винил-акриловую водно-дисперсионную краску для высококачественного окрашивания и защиты металлов, крыш, водостоков, сливов и других деталей фасада из грунтованного чёрного или цветного металла, алюминия, оцинкованного железа, шифера, черепицы, асбеста, плотных непьющих поверхностей и подобных материалов снаружи зданий. Краска обеспечивает длительную защиту от атмосферных осадков, УФ-лучей и перепадов температур.

- ▶ **Свойства:** Матовая / полуматовая, легко наносится, быстро сохнет, образует “дышащее покрытие”. Влаеоатмосферостойкая, прочная, эластичная, не токсичная, без запаха, пожаровзрывобезопасная, не выгорает и не желтеет со временем. Колеруется в яркие и пастельные тона по фирменным таблицам “Святозар” и под заказ - по таблицам ведущих производителей.

Краска выпускается под заказ. Применяется для наружных и внутренних работ, входит в “Комплекс фасадных материалов” продукции “СВЯТОЗАР”.

- ▶ **Расход:** 250-300 гр./м<sup>2</sup> для 2-х слойного покрытия.
- ▶ **Цвета:** основные светостойкие - коричневый, красно-коричневый, зелёный, охра, чёрный, белый, возможна колеровка в цвета “металлик” и другие тона .
- ▶ **Фасовка:** полиэтиленовая тара по 2; 5; 10; 30 кг.
- ▶ **Срок хранения:** 12 месяцев со дня изготовления.  
Хранить в плотно закрытой таре при t выше 0°C.  
**Не допускать замораживания!**

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ**

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.СЛ16.Н00189

Срок действия с 08.04.2002 по 08.04.2004

**ГОССТРОЙ РОССИИ №0169196 \***

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

РОСС RU.9001.11СЛ16 от 18.05.2000 «Мосстройсертификация»

ГУП «НИИМосстрой», 117192, Москва, ул. Винницкая, дом 8

тел. (095) 147-40-03, факс (095) 147-41-12

**ПРОДУКЦИЯ**

Водно-дисперсионные акриловые краски: краска фасадная универсальная Святозар № 25 (ВД-АК-1125); краска по металлам Святозар № 37 (ВД-АК-1137).

Выпускаются по ТУ 2316-011-29408070-00

Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТУ 2316-011-29408070-00

КОД ОК 005 (ОКП):

23 1630

КОД ТН ВЭД СНГ:

3209 10000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ООО «Стройкомплекс ЛКЗ», Россия, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, 17А, стр.1  
ИНН 7731039013, тел. (095) 742-83-16/21, 111-00-78, тел./факс 317-86-27

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**

ООО «Стройкомплекс ЛКЗ», Россия, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, 17А, стр.1  
ИНН 7731039013, тел. (095) 742-83-16/21, 111-00-78, тел./факс 317-86-27

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокола сертификационных испытаний № 15 от 12.03.2002 ИЦ «Мосстройиспытания» ГУП «НИИМосстрой», Москва, РОСС RU.9001.21СЛ27 от 18.05.2000; Гигиенического заключения № 50.99.16.231.П.07956.05.0 от 26.05.00 действительного до 25.05.2002, Центра Госсанэпиднадзора в Московской области; Отчета по анализу состояния производства и стабильности качества продукции выпускаемой ООО «Стройкомплекс ЛКЗ», Россия.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Приложение к настоящему сертификату (на одном листе, заверенном печатью)  
Схема сертификации За

Зам. Руководитель органа



Т.А. Усатова  
инициалы, фамилия

Эксперт



З.А. Ястребова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Результаты сертификационных испытаний водно-дисперсионных красок: краска фасадная универсальная Святозар № 25 (ВД-АК-1125);  
краска по металлам Святозар № 37 (ВД-АК-1137), выпускаемых ООО «Стройкомплекс ЛКЗ», Россия.

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерений	Нормативное значение по ТУ 2316-011-29408070-00	Фактическое значение	
			Краска ВД-АК-1125	Краска ВД-АК-1137
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Цвет пленки	Белая, оттенок не нормируется	Белый	Белый
2	Внешний вид пленки	Ровная, однородная, матовая Ровная полуматовая с включениями	Ровная, однородная, матовая	Ровная, однородная, полуматовая
3.	Массовая доля нелетучих веществ, %	53-57 40-50	56,3	48,2
4.	Условная вязкость при $t(20\pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ по кружке ВМС, с	10-15 6-10	12	9
5.	Степень перетира, мкм	Не более 60	50	50
6.	Время высыхания до степени 3 при $t(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ , ч	Не более 1	0,5	0,5
7.	Укрывистость невысушенной пленки, г/м <sup>2</sup>	Не более 150	104,7	100,3
8.	Смываемость, г/м <sup>2</sup>	-	1,34	1,04
9.	Условная светостойкость, ч (изменение коэффициента диффузионного отражения), %	-	24	24
10.	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при $t(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ , ч	Не менее 24	1,6	1,2
11.	Стойкость покрытия к статическому воздействию 5% раствора щелочи при $t(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ , мин	-	24	7 суток
12.	Морозостойкость, циклы	Не менее 3	3	-

**Область применения:** краска фасадная универсальная Святозар № 25 (ВД-АК-1125) применяется для окраски кирпичных, бетонных, оштукатуренных, деревянных поверхностей для наружных и внутренних работ; краска Святозар № 37 (ВД-АК-1137) применяется для окраски крыши с металлическим покрытием, шифера, черепицы, конструкции из цветных и загрунтованного черного металла.

Зам. руководителя органа

Усатова Т.А.

Эксперт

Ястребова З.А.