

Caparol Streichputz

Матовая наполняющая дисперсионная пластичная масса для структурных фасадных и внутренних покрытий.



Описание продукта

Область применения:	Для нанесения атмосфероустойчивых, толстослойных, пластичных фасадных покрытий. Превосходно подходит для выравнивания шероховатых или неравномерно затёртых штукатурок и для нанесения в качестве укладочной массы для нанесения мозаики напылением и имитации сграффито. На внутренних поверхностях Caparol-Streichputz даёт прочное покрытие с высокой устойчивостью к механическим нагрузкам.
Свойства продукта:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ разбавляется водой, экологически чистая, со слабым запахом ▪ атмосфероустойчивая ▪ влажное истирание согласно DIN EN 13300, класс 2 ($\geq 5 - 20$ мкм), соответствует классу «устойчивый к истиранию» согласно DIN 53778 ▪ со слабым натяжением, высыхает без трещин даже при толстом слое ▪ прочная и ударостойкая ▪ высоконаполненная ▪ щелочеустойчивая, не омыляется ▪ штукатурка на основе синтетической смолы по DIN 18 558 – P Org. 1
Основа материала:	Связующее: Дисперсия синтетического материала по DIN 55 945.
Упаковка:	16 кг
Цветовой тон:	<p>Натуральный белый.</p> <p>Колеруется макс. 30% AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarben или CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (панее Alpinacolor).</p> <p>При превышении доли колера снижаются структурные возможности.</p> <p>При самостоятельном колеровании во избежание различий в цветовом тоне рекомендуется хорошо перемешивать требуемое количество материала.</p> <p>При заказе продукта одного цветового тона в количестве 100 кг и более по запросу он может быть поставлен с заводской колеровкой.</p> <p>Caparol-Streichputz колеруется автоматически в системе ColorExpress во все</p>



ходовые цветовые тона до коэффициента яркости 70.

Сочные, интенсивные тона при определенных обстоятельствах могут иметь меньшую укрывистость. Поэтому для таких тонов рекомендуется предварительно нанести покрытие сравнимого, укрывистого пастельного цветового тона на основе белого тона. Может потребоваться второй заключительный слой.

Устойчивость цветового тона в соответствии с инструкцией BFS № 26:

Класс C

Группа 1-3, в зависимости от цветового тона

Степень глянца:

Матовая, G3.

Хранение:

В прохладном месте, но не на морозе.

Технические характеристики:

- Максимальная величина зерна < 300 мкм, S2
- Плотность ок. 1,6 г/см³
- Толщина сухого слоя 200–400 мкм, E4
- Водопроницаемость (w) (w-величина): 0,05 [кг/(м² · 0,5ч)] (низкая), W3
- При колеровании возможны отклонения от указанных технических характеристик.

Применения

Подходящие подложки:

Подходящие поверхности и их предварительная обработка.
Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.

Подготовка поверхности:

Штукатурки растворных групп PII и PIII:

Новые штукатурки можно покрывать после полного высыхания, как правило, через 2 недели при 20°C и относительной влажности воздуха 65 %.

При неблагоприятных погодных условиях (дождь, ветер) необходимо соблюдать более длительный период выдержки.

При нанесении дополнительного грунтовочного слоя CapaGrund Universal снижается риск вымывания извести, поэтому верхнюю штукатурку уже можно обрабатывать после периода выдержки 7 дней.

Старые штукатурки: В местах локального ремонта штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть.

На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется грунтование с использованием продукта OptiGrund E.L.F.

На имеющих сильную осыпь песка, мелящих штукатурках необходимо грунтование продуктом Dupa-grund.

Бетон:

Бетонные поверхности с отложениями грязи или же с мучнисто-зернистым слоем необходимо очистить механическим способом или, промыть струей воды под давлением при соблюдении соответствующих инструкций. На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка поверхностях рекомендуется грунтование с использованием продукта OptiGrund E.L.F.

На мелящих поверхностях необходимо грунтование продуктом Dupa-grund.

Покртия, обладающие несущей способностью и выполненные лаковыми или дисперсионными красками:

На матовые, слабо впитывающие поверхности наносить покрытие без предварительной обработки.

Глянцевым и лакированным поверхностям сначала придать шероховатость.

Загрязненные, мелящиеся покрытия, при соблюдении соответствующих инструкций, промыть струей воды под давлением.

При другом способе очистки (смывание, чистка щетками, опрыскивание) необходимо произвести грунтование продуктом Dupa-grund.

Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные силикатными красками:

Обработать силикатными материалами семейства Sylitol или материалами на основе силиконовых смол семейства AmphiSilan (Технические информации № 195, 295 и 145).

Покрытия, не обладающие несущей способностью и выполненные лаковыми и дисперсионными красками или штукатурками на основе синтетических смол:

Удалить без остатка пригодными для этого методами, например, механическим способом или протравливанием и последующей промывкой струями горячей воды под высоким давлением, при соблюдении соответствующих инструкций. Подложка должна хорошо высохнуть.

На мелящиеся, имеющие осыпь песка, впитывающие поверхности нанести грунтовку Dupa-grund.

Покрытия, не обладающие несущей способностью и выполненные минеральными материалами:

Удалить без остатка путем шлифования, очистки щетками, соскабливания, или другими пригодными методами. После влажной обработки дать поверхности хорошо просохнуть перед дальнейшими работами. Потом нанести грунтовку Dupa-grund.

Покрытия, загрязненные промышленными газообразными отходами или копотью:

Очистить струями воды под напором с добавлением подходящих чистящих средств при соблюдении соответствующих инструкций.

Нанести грунтовочный слой в зависимости от типа и свойств подложки.

Поверхности, пораженные грибом или водорослями:

Удалить плесень и водоросли струями воды под напором при соблюдении соответствующих инструкций. Промыть продуктом Sapatox или FungiGrund и дать поверхности хорошо высохнуть.

Оштукатуренные или бетонные поверхности с трещинами:

Нанести материал Cap-elast (Техническая информация № 160).

Поверхности с высолами:

Удалить отложения солей сухим способом (счищая щетками). Нанести грунтовку Dupa-grund.

При нанесении покрытий на поверхности с высолами невозможно гарантировать долговременную адгезионную прочность покрытия или предотвращение появления новых отложений солей.

Незначительные дефекты:

Техническая информация №120

Незначительные дефекты исправить с использованием фасадной шпатлевки Caparol Fassaden-Feinspachtel. Большие изъяны до 20 мм предпочтительнее исправить с использованием Histolith-Renovierspachtel.

Зашпатлёванные участки прогрунтовать. Техническая информация № 710 и1029.

Способ нанесения:

Наносится кистью, валиком или гладильной кельмой. Структурирование поверхности осуществляется сразу после нанесения с помощью валика из пеноматериала. Для этого подходят валики из мольтопрена 3-5 мм толщина ворса. После применения рабочие инструменты промыть водой.

Структура покрытия:

Грунтовочное и промежуточное покрытия:

Caparol-Streichputz, разбавлять в зависимости от впитывающей способности поверхности ок. 30% Caparplex : вода 1 : 2. (Если из-за свойств поверхности был нанесён грунтовочный слой CapaGrund Universal, наносить Caparol-Streichputz в качестве грунтовки не требуется).

Заключительное покрытие:

Caparol-Streichputz, разбавлять водой в зависимости от желаемой структуры поверхности.

Расход:

Ок. 600 – 800 г/м² на один слой на гладкой поверхности. На шероховатой поверхности расход соответственно увеличивается. Величина расхода зависит от структуры. Точный расход определяется при пробном нанесении на объекте.

Условия применения:

Нижний предел температуры при нанесении и сушке: +8°C для подложки и окружающей среды.

Время сушки:

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность сухая через 12 часов, через 24 часа устойчивая к осадкам.

При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает.

Указание:

Во избежание видимых стыков наносите материал по технике «мокрое по мокрому» за один приём. Не подходит для горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды. Не наносить под действием прямых солнечных лучей, при дожде или очень высокой влажности воздуха (при сильном тумане). При необходимости поверхность закрыть строительной сеткой. При работе в помещении не использовать продукт Dura-grund. Вместо продукта Dura-grund применяйте Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. При использовании продукта Caparol-Tiefgrund TB на внутренних поверхностях может появиться типичный запах растворителя, поэтому обеспечьте хорошую вентиляцию помещения. В помещениях, с повышенными требованиями к экологичности применяйте продукт AmphiSilan-Putzfestiger со слабым запахом. На фасадных поверхностях, находящихся в особых объектных условиях или вследствие естественных атмосферных условий подвергающихся повышенному воздействию влаги, существует повышенный риск появления грибкового или водорослевого налёта. Поэтому мы рекомендуем такие поверхности дополнительно обработать нашими специальными продуктами ThermoSan, Amphibolin-W или Duparol-W. Эти продукты содержат активные добавки, замедляющие рост грибков и водорослей.

Указания

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в глаза сразу промыть водой.

Не допускать попадания в канализацию/сточные воды и в почву.

Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

Утилизация:

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки продукта – как отвердевшие краски или бытовой мусор.

Код продукта Краски и лаки:

Краски и лаки M-DF02

Состав:

Дисперсия акриловой смолы, диоксид титана, карбонат кальция, силикаты, вода, вспомогательные средства для пленкообразования, добавки, консерванты.

Техническая консультация:

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Телефон 0 61 54 /71 17 10

Факс 0 61 54 /71 17 11

Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de

Техническая информация №120 по состоянию на Январь 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «ДАВ - Руссланд» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Дискон» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskon.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>