

# CapaSol LF Konzentrat

Специальное, водоразбавляемое, непигментированное средство для грунтования, в концентрированном виде, для наружных и внутренних работ.

Техническая информация G655R NOE.



## Описание продукта

Область применения:	<p>Специальное грунтовочное средство для выравнивания прочных, пористых подложек, с сильной или неравномерной впитывающей способностью. Прекрасно подходит для обработки пористых, впитывающих оснований, таких как штукатурки, необожжённые строительные кирпичи, пористый бетон, природные строительные камни и гипсокартонные плиты, а также бетон, легкий бетон, цементсодержащие сухие смеси и шпаклёвочные массы Disbocret, цементные и ангидритовые бесшовные полы.</p> <p>Все плотные, гладкие поверхности, такие как старые лакокрасочные покрытия или строительные элементы из чистого гипса, должны грунтоваться, в зависимости от характеристик оснований, либо средством Caparol-Tiefgrund TB, CapaGrund Universal, либо средством CaparolHaftgrund.</p>
Свойства продукта:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ водоразбавляемое</li> <li>▪ высококонцентрированное</li> <li>▪ экологически чистое средство</li> <li>▪ со слабым запахом</li> <li>▪ чрезвычайно эффективное</li> </ul>
Основа материала:	Связующее: Модифицированная, синтетическая дисперсия на водной основе.
Упаковка:	10 л
Хранение:	В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.
Технические характеристики:	Плотность: припл. 1,0 г/см <sup>3</sup> .

## Применения

Подходящие подложки:	Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть сухими.
Подготовка поверхности:	Относительно пригодности для обработки различных оснований и их



необходимых предварительных подготовок следует учитывать нашу техническую информацию № 650 „Основания и их предварительная подготовка“.

Способ нанесения:	<p>Разбавление: Разбавляется водой.</p> <p>Безвоздушное нанесение (Airless):</p> <p>Угол напыления: 60° Форсунка: 0,029" Давление при распылении: 50 бар.</p>
Структура покрытия:	<p>На нормально впитывающих основаниях наносимый концентрат CaraSol LF Konzentrat разбавить 3 – 4 частями воды.</p> <p>Для грунтования очень сильно впитывающих поверхностей применять концентрат CaraSol LF Konzentrat, разбавив его 4–5 частями воды, и при необходимости наносить его методом «сырое по сырому», до полного впитывания.</p> <p>В большинстве случаев одного покрытия грунтовкой будет достаточно.</p> <p>Для грунтовки бетона, легкого бетона, поверхностей, обработанных растворами на основе цементосодержащих сухих смесей и шпаклёвочных масс Disbocret, цементных и ангидритовых бесшовных полов, концентрат CaraSol LF Konzentrat разбавить 2 частями воды. Грунтовка не должна образовывать цельных, блестящих пленок</p>
Расход:	<p>В зависимости от цели применения, а также впитывающей способности и характеристик основания – значение, лежащее в диапазоне прикл. 50–200 мл/м<sup>2</sup>.</p> <p>Точный расход и степень разбавления определяются путем пробного нанесения на объект.</p>
Условия применения:	<p>Нижний температурный предел при обработке и сушке: Температура воздуха и основания должна быть +5 °С.</p>
Время сушки:	<p>При +20 °С и относительной влажности воздуха 65 % через 12 часов поверхность готова к последующей обработке.</p> <p>При более низких температурах следует соответственно соблюдать более продолжительное время сушки.</p>
Чистка инструментов:	<p>Инструменты: Наилучший результат достигается при нанесении с помощью кисти или щетки, нанося материал густым слоем и втирая его в поверхность. Нанесение валиком или методом безвоздушного распыления (Airless) возможно, но менее пригодно.</p> <p>Чистка инструментов: Рабочие инструменты промыть водой сразу после применения.</p>
Указание:	<p>Концентрат CaraSol LF Konzentrat не подходит для нанесения на горизонтальные поверхности, подвергаемые водяной нагрузке.</p>

### Указания

Внимание:	<p>Хранить в местах, недоступных для детей.</p> <p>При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой. Не</p>
-----------	--

вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультom.

Не допускать попадания в канализацию, водоемы и в почву. Подробные сведения: см. паспорт безопасности вещества.

Утилизация:

Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, засохшие остатки материала могут быть утилизированы как засохшие краски или как бытовой мусор.

Граничная величина ЕС для содержания ЛОС:

Материалы данной категории (кат. A/h): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. < 1 г/л ЛОС.

Код продукта Краски и лаки:

M-GF01

Состав:

Дисперсия искусственной смолы, аддитивы, вода, консервант.

Техническая консультация:

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Телефон 0 61 54/71 17 10

Факс 0 6154 /71 17 11

Электронный адрес: [kundenservicecenter@caparol.de](mailto:kundenservicecenter@caparol.de)

### Техническая информация №655 по состоянию на Декабрь 2014

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Дав - Руссланд» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: [www.caparol.ru](http://www.caparol.ru)

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: [www.caparol.by](http://www.caparol.by) · E-mail: [contact@diskom.brest.by](mailto:contact@diskom.brest.by)

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: [www.caparol.ua](http://www.caparol.ua) · E-mail: [info@caparol.ua](mailto:info@caparol.ua)

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>