

Capadecor VarioPutz

Многоцветные, матовые и высокоэкономичные покрытия с хлопьями для внутренних поверхностей, наносятся валиком и распылителем.



Описание продукта

| | |
|---------------------|---|
| Область применения: | Многоцветное, высокопрочное настенное покрытие для внутренних поверхностей. Прекрасно подходит для покрытия внутренних поверхностей в офисах, холлах, на лестничных площадках, в приёмных, жилых помещениях и т.п. без дополнительного покрытия. |
| Свойства продукта: | <ul style="list-style-type: none"> ▪ E.L.F. (не содержит растворителей), проверено AgBB (комитет гигиенической экспертизы строительной продукции) ▪ рациональное нанесение валиком или распылителем ▪ хорошо подвергается чистке ▪ может подвергаться сильным механическим нагрузкам ▪ очень хорошая способность к ремонту поверхности ▪ не горит согласно DIN 4102, A2 |
| Основа материала: | Дисперсия синтетической смолы. |
| Упаковка: | 12,5 л |
| Цветовой тон: | <p>Прозрачное связующее с цветными чипсами.</p> <p>Внимание:</p> <p>каждый узор VarioPutz нуждается в укывистом промежуточном покрытии Putzgrund 610 специального цветового тона. Необходимые рецептуры цветовых тонов можно найти в коллекции ColorExpress «CD VarioPutz».</p> |

| Узоры: | Номер цветового тона: | Название цветового тона: |
|------------------|-----------------------|--------------------------|
| VarioPutzNr. 13 | VPNr. 13 | VPNr. 13 |
| VarioPutzNr. 14 | VPNr. 14 | VPNr. 14 |
| VarioPutzNr. 19 | VPNr. 19 | VPNr. 19 |
| VarioPutzNr. 21 | VP Nr. 21 | VP Nr. 21 |
| VarioPutz Nr. 23 | VP Nr. 23 | VP Nr. 23 |
| VarioPutz Nr. 25 | VP Nr. 25 | VP Nr. 25 |



| | | |
|-------------------|-----------|-----------|
| VarioPutz Nr. 27 | VP Nr. 27 | VP Nr. 27 |
| VarioPutz Nr. 29 | VP Nr. 29 | VP Nr. 29 |
| VarioPutzNr. 30 | VP Nr. 30 | VP Nr. 30 |
| VarioPutz Nr. 31* | VP Nr. 31 | VP Nr. 31 |

* Данные узоры содержат слюдяные чипсы, эффект от которых виден только при прямом освещении.

Колерование по карте цветовых тонов Caparol 3D приводит к неверным основным цветовым тонам и оказывает отрицательное влияние на внешний вид поверхности!

Степень глянца: Матовая.

Хранение: В прохладном месте, но не на морозе.
Начатую упаковку хранить плотно закрытой.

Технические характеристики: Толщина воздушного слоя, эквивалентная диффузии Sd CO₂: Величина Sd ок. 0,10 м

Дополнительные продукты: Caparol Putzgrund 610

Пригодность в соответствии с ТИ №606
"Определение областей применения":

| Внутр. 1 | Внутр. 2 | Внутр. 3 | Наружн. 1 | Наружн. 2 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| + | + | 0 | - | - |
| (-) не подходит / (0) условно подходит / (+) подходит | | | | |

Применения

Подходящие подложки:

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 363, раздел 3.

Подготовка поверхности:

Структурированные поверхности:

На прочные грубо-волокнистые обои или стеклоткань, а также на средне- и гладко-структурированные штукатурки можно наносить штукатурку VarioPutz после промежуточного покрытия Putzgrund 610. Следует иметь в виду, что различия в структуре поверхности при этом не скрываются. Может потребоваться нанесение 2 слоев VarioPutz.

Штукатурки растворной группы PII и PIII:

На прочные, нормально впитывающие штукатурки наносить материал Putzgrund 610 без предварительной подготовки. На грубопористых, впитывающих штукатурках рекомендуется грунтование с использованием продукта OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.

Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы P IV:

Гипсовые штукатурки со спекшейся коркой отшлифовать, удалить пыль, нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. На нормально впитывающие поверхности нанести укрывистый грунтовочный слой Putzgrund 610.

Гипсовые строительные плиты:

На нормально впитывающие поверхности нанести укрывистый грунтовочный слой Putzgrund 610.

Гипсовые плиты (ранее гипсокартонные):

Отшлифовать шпатлевочные gratы. Мягкие и отшлифованные участки гипсовой шпатлёвки укрепить материалом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

На нормально впитывающие поверхности нанести укрывистый грунтовочный слой Putzgrund 610.

На плиты с водорастворимыми, красящимися веществами нанести грунтовочный слой Caparol AquaSperrgrund. Необходимо соблюдать указания в инструкции BFS № 12, часть 2.

Бетон:

Удалить возможные остатки разделяющего средства, а также песчаную или меловую осыпь. На нормально впитывающие поверхности нанести укрывистый грунтовочный слой Putzgrund 610.

Покрытия без несущей способности:

Удалить покрытия, нанесенные лаками, дисперсионными красками или штукатурками на основе синтетических смол, не обладающие несущей способностью. На грубо пористые, впитывающие поверхности и поверхности с песчаной осыпью нанести грунтовочный слой OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.

Повреждённые плесенью поверхности:

Удалить плесень или грибок механически с помощью мокрой щётки, соскабливания. Промыть поверхность продуктом Capatox и дать ей хорошо высохнуть.

Поверхности с никотиновыми, водяными, жирными пятнами и пятнами копоти:

Никотиновые, жирные пятна и пятна копоти удалить с помощью воды с добавлением бытовых чистящих средств, растворяющих жир, дать поверхности высохнуть. Высохшие водяные пятна очистить сухой щёткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой Caparol AquaSperrgrund (техническая информация № 384).

Незначительные дефекты:

После соответствующей подготовки исправить с помощью шпатлевки Caparol-Akkordspachtel, при необходимости нанести грунтовочный слой.

Способ нанесения:

Нанести валиком или распылителем под высоким давлением.

Структура покрытия:

Промежуточное покрытие:

Нанести материал Putzgrund 610 укрывистым равномерным слоем без контрастов, цветовой тон должен быть согласован с выбранным цветовым тоном штукатурки VarioPutz (см. таблицу). Пройти по поверхности валиком в одном направлении. Области пересечения по возможности пройти валиком еще раз.

На слабо впитывающие и контрастные поверхности, возможно, потребуется нанести 2 промежуточных слоя.

Поверхности с некварцевым наполнением не подходят.

Нанесение валиком:

Перемешать штукатурку VarioPutz медленно вращающейся мешалкой, нанести в неразбавленном состоянии соответствующим валиком в технике «мокрое по мокрому» густым равномерным слоем и распределить в поперечном направлении.

После достаточного времени проветривания пройти по поверхности мягкой щеткой (овальной щеткой). Время проветривания составляет ок. 10-30 минут

в зависимости от условий на объекте. При очень высокой влажности воздуха это время увеличивается.

На внутренние углы и встроенные строительные элементы покрытие удобнее всего наносить валиком.

Штукатурку VarioPutz при нанесении валиком можно нанести в два слоя, чтобы предотвратить неравномерное распределение материала и обусловленную этим «мутноватость» поверхности.

Нанесение распылителем:

Перемешать штукатурку VarioPutz, нанести в неразбавленном состоянии соответствующим распылителем слегка круговыми движениями.

Поверхность дальше не обрабатывать.

Распылитель: 4-5 мм

Давление воздуха: 2,5-3,5 бар

Расстояние от распылителя до стены: ок. 60-80 см

Расход:

Нанесение валиком:
ок. 350 г/м². Точный расход определяется при пробном нанесении.

Нанесение распылителем:
В зависимости от шероховатости поверхности ок. 800-1100 г/м².
Точный расход определяется при пробном нанесении.

Условия применения:

Нижний предел температуры при нанесении покрытия: +8 °C при относительной влажности воздуха 65%.

Время сушки:

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 6-8 часов поверхность сухая.

Покрытие полностью высыхает и может подвергаться нагрузкам через 3 дня.

При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает.

Чистка инструментов:

Подходящие валики:

Высота ворса на валике должна быть от 12 до 16 мм.

Подходящие распылители:

Пистолет с воронкой.

Чистка инструментов:

Сразу после применения промыть инструменты водой.

Указание:

Во избежание видимых наложений и различий в цветовом тоне на большие поверхности следует наносить материал из одной партии (с одинаковым производственным номером) и в один прием. При использовании продукта Saracol-Tiefgrund TB в помещении может возникать характерный запах растворителя. Поэтому нужно обеспечить хорошую вентиляцию. Для чувствительных областей применять материал AmphiSilan-Putzfestiger со слабым запахом без ароматов. При работе со шпатлевочными массами с содержанием гипса из-за длительного воздействия влаги может произойти набухание, образование пузырей и отслаивание. Поэтому необходимо обеспечить быстрое высыхание за счет достаточной вентиляции и

температуры. Необходимо соблюдать указания инструкции № 2 «Шпатлевание гипсовых пластин» федерального объединения гипсовой промышленности.

Указания

Внимание:

Экспертиза: Материал не горит: A2 согласно DIN 4102.

Внимание: Хранить в недоступном для детей месте. Пришлифовании использовать фильтр от пыли P2. Во время применения и сушки необходимо позаботиться о тщательном проветривании. Нельзя есть, пить и курить во время применения продукта. При попадании в глаза и на кожу сразу тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. Невдыхать туман при распылении, использовать фильтр A2/P2.

Дополнительные сведения:

см. паспорт безопасности.

Утилизация:

Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материала – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Граничная величина ЕС для содержания ЛОС:

для данного продукта (кат. A/a): 30 г/л (2010).
Этот продукт содержит менее 1 г/л VOC.

Код продукта Краски и лаки:

M-DF01

Состав:

Полиакриловая смола, цветные пигменты, минеральные наполнители, вода, добавки, консерванты (метил-/бензизотиазолинон).

Техническая консультация:

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Телефон 0 61 54/71 17 10

Факс 0 6154 /71 17 11

Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de

Техническая информация №868 по состоянию на Январь 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «ДАВ - Руссланд» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Дискон» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskon.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>