

Capadecor® Stucco Eleganza

Шпатлевочная масса для создания шелковисто-глянцевых поверхностей с металлическим отблеском



Описание продукта

Область применения	Колеруемая шелковисто-глянцевая шпатлевочная масса для декоративного оформления стен внутри помещений.										
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ благородный перламутровый глянец ■ характерная тонкая текстура ■ впечатляющая игра цвета ■ широкая цветовая гамма ■ низкий расход ■ прост в применении 										
Упаковка	■ 2,5 л										
Цвет	кремово-белый металлический										
Степень глянца	шелковисто-глянцевая										
Хранение	в прохладном месте, но не на морозе.										
Технические параметры	■ Плотность: ок. 1,2 г/мл.										
Дополнительные продукты	<ul style="list-style-type: none"> ■ Akkordspachtel fein/Akkordspachtel finish ■ Capadecor DecoGrund ■ CapaGrund Universal 										
Область применения в соответствии с технической информацией номер 606	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>внутри 1</td> <td>внутри 2</td> <td>внутри 3</td> <td>снаружи 1</td> <td>снаружи 2</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>(-) не подходит / (○) условно подходит / (+) подходит</p>	внутри 1	внутри 2	внутри 3	снаружи 1	снаружи 2	+	+	○	-	-
внутри 1	внутри 2	внутри 3	снаружи 1	снаружи 2							
+	+	○	-	-							



Применение

Подходящие подложки	<p>Внутренние поверхности, покрытые минеральными штукатурками растворных групп PII, PIII, гипсовыми штукатурками и готовыми штукатурными смесями растворной группы PIV, гипсокартоном, гипсовыми панелями и бетонные поверхности.</p> <p>Подложки должны быть ровными, чистыми, сухими, без контрастов, без разделяющих веществ, способные нести нагрузку. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18363, раздел 3.</p> <p>При подготовке оснований обратите внимание на Техническую информацию №650.</p>
Подготовка подложки	<p>шероховатые и гипсовые основания, а также все поверхности, которые освещаются сильным боковым светом должны быть подготовлены до достижения уровня качества Q4. Финишный слой шпатлевания рекомендуется выполнить шпатлевкой Caparol AkkordSpachtel fein/ AkkordSpachtel finish. После высыхания шпатлевочного слоя выполнить промежуточное шлифование с максимальной величиной зерна P200-240. Для выравнивания впитывающей способности и обеспыливания нанести грунтовочный слой CapaSol LF.</p> <p>На подложки, соответствующие уровню качества Q4, нанести Capadecor DecoGrund.</p>
Метод нанесения	<p>Грунтовочное покрытие: В качестве грунтовочного покрытия нанести валиком Capadecor DecoGrund в цвете финишного покрытия и затем разгладить венецианской кельмой. При этом по возможности не оставлять шпатлевочных грат.</p> <p>Промежуточное покрытие: Stucco Eleganza можно наносить на большие поверхности с помощью венецианской кельмы методом "мокрое по мокрому". Таким образом можно избежать слишком быстрого схватывания поверхности. При одновременной работе как минимум 2 мастеров-отделочников можно нанести Stucco Eleganza при помощи валика с коротким ворсом и затем разгладить венецианской кельмой. При этом нужно нанести такое количество материала, чтобы можно было успеть сгладить поверхности до схватывания.</p> <p>Заключительное покрытие: Заключительное покрытие производится таким же образом, как и промежуточное. При этом во избежание различий в "почерке руки мастера" финишное выглаживание кельмой на одной стене должен выполнять только один мастер-отделочник.</p>
Разбавление	Материал Stucco Eleganza наносят неразбавленным.
Расход	ок. 50 – 70 мл/м ² на один рабочий проход. Точный расход определяется пробным путем на объекте.
Условия применения	Нижний предел температуры при нанесении покрытия: +5 °C для подложки и циркуляционного воздуха.
Сушка/время сушки	При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % примерно через 30 – 60 минут материал сухой на поверхности. Поверхность полностью высыхает и может подвергаться дальнейшей обработке через 1 – 2 дня. При более низкой температуре воздуха и более высокой влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени высыхания.
Инструменты	Для нанесения материала рекомендуется использовать валик с коротким ворсом (10 - 12 мм) и специальную венецианскую кельму. Новую кельму перед использованием обязательно зашлифовать при помощи влажной наждачной бумаги (с величиной зерна 400–600) и скруглить острые углы.
Чистка инструментов	Сразу после применения промыть инструменты водой с мылом.
Замечание	<p>Указания по чистке и уходу: Предварительно попробовать произвести чистку поверхности с особой осторожностью на пробном участке. Изменения покрытия, вызванные пробной чисткой, не могут быть устранены. Поверхность Stucco Eleganza может проявлять незначительный "эффект письма". Проявление этого эффекта зависит в большей степени от оттенка покрытия.</p>

Замечание

Указания для безопасного применения

Хранить в недоступном для детей месте. Во время обработки и высыхания материала обеспечить хорошую вентиляцию помещения. При использовании продукта избегать употребления еды, напитков, не курить.
При попадании в глаза или на кожу сразу же тщательно промыть их водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. Сразу после применения промыть инструменты водой.
Содержит 2-метил-2Н-изотиазол-3-он. Может вызывать аллергические реакции.

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

Дополнительная информация: см. Паспорт безопасности

Утилизация	Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов - как затвердевшие краски или бытовые отходы.
Giscode	M-DF02
Декларация состава	Полиакрилат-/поливинилацетат, минеральные наполнители, вода, добавки, консерванты (метил-/бензизотиазолинон).
Техническая консультация	В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.
Центр обслуживания	Тел.: +7 495 660 08 49 Факс: +7 495 6455799 e-mail: daw@daw-se.ru

Техническая информация 914 · Состояние на Февраль 2017

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru E-Mail: daw@daw-se.ru

ИУП "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by

ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: www.caparol.ua E-mail: info@caparol.ua

SIA DAW Baltica Mēlņu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūnis: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv E-pasts: info@daw.lv