

Capatect ArmaReno 700



Описание продукта

Область применения:

Высококачественный раствор применяется:

- в качестве клея для изоляционных плит в теплоизоляционных композиционных системах Capatect-WDVS A и B
- в качестве армирующей массы (грунтовочная штукатурка) в теплоизоляционных композиционных системах Capatect-WDVS A и B
- в качестве ремонтного раствора для обновления старых отштукатуренных поверхностей с несущей способностью
- в качестве тонкослойной адгезионной штукатурки, например, для гладких бетонных поверхностей, пенополистирольных плит XPS/R, древесно-волокнистых плит HWL
- в качестве фильцуемой (затираемой) штукатурки (за исключением цокольных областей, на которые попадают брызги воды)

Свойства продукта:

- Растворная группа Р II в соответствии с нормой DIN V 18 550, заводская сухая смесь на известково-цементной основе.
- «не горючий» или «трудно воспламеняемый» в соответствии со структурой теплоизоляционной композиционной системы
- Атмосферостойкий.
- Водоотталкивающие свойства в соответствии с нормой DIN EN 1067.
- Высокая паропроницаемость.
- Со слабым натяжением за счет добавления волокон.
- Прост и удобен в применении, может наноситься вручную или механизированным способом.
- Хорошо подходит для машинного применения.
- Высокая устойчивость.
- Длительное время открытости для применения.
- Экологически безопасный.
- Улучшающие добавки для водоотталкивания, удобства в применении и хорошей адгезии.

Упаковка:

мешки 25 кг

Цветовой тон:

белый

Хранение:

- В прохладном, сухом месте, без мороза.
- Беречь от прямых солнечных лучей.



Техническая информация №СТ700R NOE

- Срок хранения в оригинально закрытой упаковке ок. 12 месяцев.
- плотность: ок. 1,5 кг/дм³
- толщина воздушного слоя, эквивалентная диффузии: $S_d \text{ H}_2\text{O}$ ок. 0,05 м согласно DIN EN 7783, при толщине слоя в соответствии с ТИ
- прочность при сжатии: 5,3 Н/мм²
- коэффициент водопоглощения $w \leq 0,1 \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч})$ по DIN EN 1062, класс W3 (низкий)
- адгезионная прочность при растяжении на полистироле $\geq 0,08 \text{ Н}/\text{мм}^2$

Применение:

Для защиты от дождя во время фазы высыхания строительные леса необходимо укрыть тентом.

Применения

Подходящие подложки:

Приклеивание изоляционных плит:
Общие указания:

Подложка должна обладать несущей способностью и требуемой адгезионной способностью при растяжении согласно допуску для системы. Для старых и покрытий необходимо проверить совместимость и при необходимости навесные элементы необходимо закрепить. Стеклянные, керамические, лакированные, анодированные поверхности, а также поверхности из керамического кирпича и естественного камня необходимо тщательно укрыть.

Отшлифовать до ровного состояния возможные неровности на стыках изоляционных плит из пенополистирола. Полностью удалить пыль, возникающую при шлифовании.

Ремонтный раствор:

- Минеральные подложки (штукатурку растворных групп Р II, Р III) при необходимости почистить для получения поверхности с несущей способностью. - Минеральные подложки (штукатурку растворных групп Р II, Р III) с легкой песчаной осью почистить и загрунтовать материалом Sylitol-Konzentrat 111. - Старые прочные покрытия без меления почистить, например, с помощью струи воды под высоким напором. - Старые прочные покрытия с легким мелением почистить, например, с помощью струи воды под высоким напором и загрунтовать материалом Sylitol-Konzentrat 111. - Старые покрытия без несущей способности или отслаивающиеся покрытия необходимо полностью удалить. - Поверхности с трещинами в штукатурке можно обрабатывать только в том случае, если больше не ожидается появление / раскрытие трещин.

Тонкослойная адгезионная штукатурка:

При необходимости, почистить бетонную поверхность. Для пенополистирольных плит XPS необходимо отшлифовать необладающие несущей способностью или поклевавшие участки, удалить пыль с поверхности. Для плит HWL удалить свободные частицы.

Способ нанесения:

Верхняя штукатурка:
Приклеивание теплоизоляционных плит:

В зависимости от впитывающей способности подложки и атмосферных условий при нанесении может потребоваться грунтовочный слой Sylitol-Konzentrat 111. Для создания флизелиновой (затертой) штукатурки необходимо нанести на существующую подложку (подштукатурный слой растворной группы Р II или минеральный армирующий слой) слой Capatect ArmaReno 700 толщиной 2–3 мм. В процессе затвердевания раствора плиты минерального утеплителя непосредственно перед приклеиванием поверхность можно обработать влажным флизелином или губчатым кругом. необходимо прогрунтовать путем втирания kleевого раствора на приклеиваемую поверхность утеплителя.

Указание: если необходимо получить теплоизоляционную композиционную систему с изоляционными плитами из минеральной ваты Capatect-MW-Lamelle из минеральной ваты: Нанесение полным слоем: непосредственно Fassadendammpfatten 119, Capatect-MW-Fassadendammpfatten 149 EXTRA, перед приклеиванием ламель необходимо прогрунтовать с приклеиваемой Capatect-LS-Fassadendammpfatten VB 101 или эластичными зернистыми сторонами и нанести kleящий раствор с помощью зубчатой кельмы (ширина и теплоизоляционными плитами из пенополистирола Capatect-глубина зубьев кельмы зависит от свойств подложки).

Техническая информация №СТ700R NOE

Расход материала на 1 м² окраски поверхности малярной машинным ароматическим грунтом сухим (одному) употребляется в зависимости от толщины слоя штукатурки и способа нанесения (объемное содержание смолы в 50%). Следует отметить, что для достижения равномерного покрытия и избежания образования трещин в стеклосетке необходимо нанести слой Capatect-Gewebe 650 толщиной 700 мкм. Необходимо тщательно (закрепить) в растворе (вагранка), а также вручную избегая растворов. Важно следить за тем, чтобы скопление раствора не было слишком много, чтобы не было скопления раствора на поверхности, что может привести к образованию мелких трещин при усадке. Это не является причиной, почему скопление раствора неизбежно. При нанесении раствора следует использовать специальную технику: Нанесение раствора на поверхность, например, вручную. Для последующих работ следует ожидать минимум 18 часов.

После установки профилей для защиты углов Capatect-Eckshutze на оконных проемах и углах здания, а также диагональных накладок на углы фасадных тонкостенных адгезионных штукатурок на бетон без спекшейся корки, необходимо нанести готовую массу поочередно полосы стеклосетки вплотную друг к другу. Наносится слой Capatect-Gewebe 650, соблюдая нахлест плюс минимум 5 мм и «прочёсывается» зубчатой кельмой, далее поверхности придаётся шероховатость щёткой / веником. Время отверждения = 1 день на дальнейшем нанесении готовой массы в технике «мокре по мокрому», чтобы обеспечить полнослойное покрытие стеклосетки. Материал можно наносить вручную или машинным способом. Армирующий слой должен быть равномерной толщины. Стеклосетка располагается в середине или в верхней трети слоя. Толщина слоя составляет:

- - для плит из пенополистирола 3 – 7 мм,
- - для плит из минеральной ваты 4 – 7 мм.

Ремонтный раствор:

В зависимости от свойств объекта Capatect ArmaReno 700 может применяться для:

- - обработки частичных дефектов,
- - шпатлевания и выравнивания старых структурных штукатурок,
- - полной обработки нуждающихся в ремонте поверхностей из штукатурки или кирпичной кладки;

рекомендуется применение стеклосетки. Материал можно наносить вручную или машинным способом.

Расход:

Приклеивание: изоляционные плиты из пенополистирола ок. 3,5 – 4,5 кг/м², изоляционные плиты из минеральной ваты ок. 4,0 – 5,0 кг/м²

Армирующий слой: ок. 1,3 – 1,5 кг/м² на 1 мм толщины слоя

Ремонтный раствор и адгезионная штукатурка: ок. 1,3 – 1,5 кг/м² на 1 мм толщины слоя

Фильцованная (затертая) верхняя штукатурка: ок. 4,0 – 4,5 кг/м² при толщине слоя 3 мм

Данные величины являются примерными. Необходимо учитывать отклонения, обусловленные условиями на объекте и областью применения. Точная величина определяется при пробном нанесении на объекте.

Условия применения:

Во время нанесения и фазы высыхания температура циркуляционного воздуха и подложки мин. +5°C макс. 30 °C.

Не наносить материал при прямых солнечных лучах, ветре, тумане или высокой влажности воздуха. В этой связи следует следовать указаниям

Техническая информация №CT700R NOE

	инструкции «Штукатурное покрытие при высокой и низкой температуре» немецкого профсоюза штукатуров.
Время сушки:	При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % армирующий штукатурный слой сухой через 24 часа.
Чистка инструментов:	Сразу после применения почистить инструменты водой
Подготовка материала:	<p>Capatect ArmaReno 700 может перемешиваться любыми смесителями непрерывного действия, шнековыми подающими насосами, машинами для штукатурок или вручную с помощью мощной, медленно вращающейся мешалки. Необходимо смешать сухую смесь с чистой холодной водой до образования массы без комков. Замешанный материал оставить примерно на 5 минут и ещё раз перемешать. При необходимости после «времени созревания» отрегулировать консистенцию с помощью небольшого количества воды.</p> <p>Необходимое количество воды для замешивания материала: ок. 5-6 л на мешок 25 кг. Не замешивать материала больше, чем может быть использовано в течение 2 часов. В зависимости от погодных условий время применения составляет для замешанного вручную материала 2 часа, при машинной подаче макс. 60 минут. Ни в коем случае не разбавляйте уже застывший материал водой.</p>
Примеры для оборудования:	<p>- мешалка непрерывного действия Calypso 15 со стандартным дозирующим или перемешивающим валом и подающий насос Speedy 15 со шнековой частью мощностью 1/1.</p> <p>Важные сведения: Обязательно соблюдайте указания производителя машин! - Подключение к электричеству: 400 В переменный ток / 16 А (строительный распределитель с защитным переключателем). - Подключение к воде: шланг ¾" GEKA, давление воды при работающей машине должно быть минимум 2,5 бар. - Поток воды: для приклеивания ок. 330 л/ч. Требуемая консистенция устанавливается клапаном точной регулировки на водной арматуре смесителя. - Шланги для подачи: начальные шланги – внутренний диаметр 35 мм, длина по 13,3 м, конечный шланг – внутренний диаметр 25 мм, длина 10,0 м - Дальность подачи: максимальная дальность подачи ок. 50 м (согласовать с условиями на объекте и в зависимости от температуры). - Распылитель: сопло Ø 10 мм. Шланги подачи предварительно сполоснуть перед эксплуатацией с известковым шламом или клейстером!</p>

Указания

Утилизация:	Сдавать в утилизацию только пустую упаковку (без остатков материала). Затвердевшие остатки материала утилизировать как смешанные строительные отходы и отходы при сносе.
Указания для безопасного применения:	Этот минеральный порошкообразный продукт реагирует как щёлочь. Вызывает раздражение кожи. Опасность серьёзного повреждения глаз. Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать пыль. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и обратиться к врачу. При работе надевать соответствующие защитные перчатки и защитные очки / маску. При попадании внутрь сразу обратиться к врачу и предъявить упаковку или этикетку.
Информация по безопасности:	См. Паспорт безопасности.

Техническая информация №CT700R NOE

подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «ДАВ - Руссланд» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200A · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>
